


SPE-T 树脂螺丝(PEEK / 内六角止动螺钉)

耐热 耐药品 电绝缘性



● 材质、表面处理



	SPE-T
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请与内螺纹的配合控制在20mm以下。

- PEEK制内六角止动螺丝。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位: mm

型号	M(粗牙)		L											B	t	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		4	5	6	8	10	12	15	20	25	30					
SPE-M3-T	M3	0.5	4											1.5	2	0.21	0.023 - 0.1	10
SPE-M4-T	M4	0.7			5	6	8	10	12	15	20			2	2.5	0.47	0.05 - 0.25	10
SPE-M5-T	M5	0.8			5	6	8	10	12	15	20			2.5	3	0.96	0.05 - 0.37	10
SPE-M6-T	M6	1				6	8	10	12	15	20	25		3	3.5	1.64	0.13 - 0.68	5
SPE-M8-T	M8	1.25						10	12	15	20	25	30	4	5	3.68	0.42 - 1.5	5

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK制六角螺母 **SPE-N**。➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-M5-20-T



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应